EPOAIS 10 LENTO, ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI

Description

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi, que mezclados en sus justas proporciones se transforma en un adhesivo de altas prestaciones.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Asegura la continuidad de piezas de hormigón fraguado con hormigón fresco (puentes, carreteras, estructuras, etc.). En el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas, etc, siempre que el taladro sea vertical o sea posible disponer de molde. En la unión de prefabricados de hormigón, que requieren altas solicitaciones, relleno de fisuras sin movimiento, etc. En la reparación de grietas y fisuras, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpio , sin grasa, aceites, agua estanca ni partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, fresado, aire comprimido o cepillo de púas.

¿Cómo se aplica

Remover por separado ambos componentes y mezclar manualmente o mediante agitador eléctrico, el contenido total de los envases.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Realizar la mezcla en la proporción 73,81 A / 26,19 B en peso.
Aplicar inmediatamente (con brocha, rodillo, espátula de goma o por colada).
Impregnar bien el soporte con EPOAIS-10, en caso de uniones entre hormigón viejo y nuevo aplicar el nuevo hormigón antes del endurecimiento del producto.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto fragüe, una vez endurecido, por medios mecánicos.

Ficha técnica

DensidadComp. A: 1,15 Kg./Lt.± 0,05 a 20º C

DensidadComp. B: 0,985 Kg./Lt.± 0,05 a 20º C

Adherencia> 1,5 N/mm2

Resistencia a compresión> 60 N/mm2

Resistencia a flexión> 30 N/mm2

Temperatura de trabajode 10 a 30ºC

Color/esAmbarino.

Tiempo AbiertoAprox 70 a 80 minutos a 20ºC 65% HR

Tiempo de secado12 a 14 horas a 20ºC

Rendimiento

2 m2 por kg en unión de hormigones.

Almacenamiento

2 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: