CLIMAIS, LÁMINA DE POLIETILENO ANTIRRUIDOS

Descripción

Lámina de polietileno extruído de células cerradas concebida para eliminar la transmisión de ruidos de contacto e impacto a través de paredes y forjados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como aislamiento acústico entre paredes y forjados.Instalaciones de calefacción por suelo radiante. Para igualar y reducir las desigualdades del forjado. Como barrera al ruido de impactos.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, seca, lisa, presentándose compacta y libre de cuerpos extraños que perforen la lámina.

¿Cómo se aplica

Se aplica sencillamente sobre el soporte, llevando de unos 10 a 15 cm de altura sobre los muros perimetrales.
En el muro sujetar la lámina con una banda de soldadura provisional o bien fijaciones puntuales.
Sobre ella se aplica un mortero de nivelación y recibido de revestimiento.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

No Procede.

Ficha técnica

ComposiciónPolietileno extruído

Color/esblanco

Densidad18 kg/m3

Resistencia al calor-45 a +105 ºC

Conductividad térmica0,038 Kcal/m.h.ºC

Rendimiento

1,05 m2 por m2.

Almacenamiento

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se coservan indefinidamente.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: