TEAIS BARRERA CAPILAR, MORTERO PARA FORMACION DE BARRERA CAPILAR

Descripción

Mortero en base a resinas epoxi-cemento, de alta adherencia e impermeable al agua y al vapor de agua. Teais Barrera Capilar es un mortero de tres componentes, muy sencillo de aplicar y de excelente comportamiento.
Para reparar problemas de humedades por capilaridadpruebe nuestro sistema de inyectores Capi-c.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Barrera Capilar se utiliza para cortar la capilaridad en el levantamiento de tabiques o muros.

Preparación de la superficie

El soporte donde se aplica el mortero debe estar seco o con humedad en recesión, no debe estar encharcado.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar separadamente cada componente.
-En un recipiente amplio verter el componente A y a continuación añadir de a poco el componente B, agitando hasta que la mezcla esté espesa y con aspecto lechoso.
-A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
-La mezcla se realiza con batidora de paleta helicoidal a bajas revoluciones.
-Una vez realizada la mezcla el tiempo abierto para la aplicación es de 30 minutos (a 20ºC)

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-No se puede incorporar agua a la mezcla
-No es recomendable aplicar con temperaturas menores de 10ºC ni mayores de 30ºC.
-Se utiliza en la primera hilada del levantamiento de muros y tabiques, haciendo las veces de mortero de colocación y de barrera impermeable ante humedad de capilaridad. Se coloca con llana o paletina sobre el soporte limpio y sin agua. (Si hay humedad debe estar remitiendo).
- La colocación debe ser contínua ya que el producto será una barrera impermeable ante la humedad de capilaridad, y el espesor mínimo de la misma será de 2 mm.
- La colocación de los ladrillos o bloques debe realizarse sobre el mortero fresco, en cuyo caso hará de puente de unión con el mortero de colocación. O dejar secar y colocar sobre la capa de Teais Barrera Capilar ya seca.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con agua mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos

Ficha técnica

Densidadde la mezcla 1,95 kg/lt

Proporción de la mezclaen peso, A: 4,4%, B:15,6%, C:80%

Resistencia a compresióna 7 días 40 N/mm2

Resistencia a compresióna 28 días 50 N/mm2

Absorción de aguaW=0,02 kg/m2xh (DIN 52617)

Color/esVerde

Rendimiento

2 kg/ml en muros de 10 cm de ancho, para 1 cm esp.

Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: