PAVIS C.R., PAVIMENTO CONTINUO DE ACABADO ABUJARDADO

Descripción

Mortero coloreado con áridos de cuarzo seleccionados, aditivos, ligantes cementosos, para la realización de pavimentos exteriores decorativos "in situ".

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la formación de pavimentos en exteriores de superficies resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes de piscinas, almacenes, terrazas, etc.

Preparación de la superficie

Requiere un soporte resistente formado por hormigones, pavimentos que se quieren renovar, en los que se realizarán las reparaciones que sean necesarias como bacheos, fisuras, etc.

¿Cómo se aplica

Se amasa con un 18 % de agua hasta conseguir una masa homogénea, el amasado puede ser manual o mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
-El soporte puede ser una solera de hormigón existente o nueva.
-Se colocan junquillos de plástico JUNTIS T realizando el despiece que se desee.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Se extiende el mortero entre los junquillos colocados y a coninuación se refglea, los junquillos deben quedar unos 2 o 3 mm por debajo del mortero.
-Se fratasa cuidadosamente para dejar la superficie pronta para la terminación que se realizará una vez que el mortero tenga una resistencia mecánica suficiente como para permitir el raspado.
El raspado se efectúa en función del tiempo atmosférico, pero se sitúa entre 4 y 12 horas. Al tiempo que se efectúa el raspado, el material residual se aspira con la aspiradora adecuada, es muy importante eliminar bien el polvillo superficial para poder dar la terminación.
-Se deja secar de 6 a 12 horas y se aplica una capa de resina de protección RESIMPRES.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Ficha técnica

Absorción de agua17±2%

Densidad en polvo1,400 g/cc ± 0,05.

Densidad en masa2,100 g/cc ± 0,100.

Densidad curado2,000 g/cc ± 0,100.

Retención de agua> 97 %.

Retracción0,1 % (1mm/m).

Capilaridad

Desgaste por abrasión1 mm (Norma UNE/127005, válido en exteriores)

Adherencia> 0,5 N/mm2

Resistencia a compresión> 330 kg/cm2

Resistencia a flexión> 55 kg/cm2

Rendimiento

De 15 a 20 kg. por m2. capa 10 mm.

Almacenamiento

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la humedad, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.