ESTUSIL, ESTUCO AL SILICATO

Descripción

Estuco en base a silicato, de aplicación tanto en interior como en exterior, el enlucido de estuco al silicato, a base de silicato, pigmentos naturales y aditivos especiales.) Es buscado por su acabado típico de los viejos mármoles.
Permeable al vapor de agua y resistente a las agresiones atmosféricas el enlucido de estuco al silicato se unifica con el soporte. Esta gran adherencia da longevidad a las obras. En Teais también disponemos del archiconocido Estuco Veneciano.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Decoración de paramentos verticales, muy adecuado para la decoración de viviendas, locales, hoteles, cafeterías, salones, etc.

Preparación de la superficie

El soporte sobre el que se aplique debe estar completamente curado, si son morteros de cemento deben tener al menos 28 días de realizados, debe estar limpio seco, libre de sustancias que puedan dificultar la adherencia.

¿Cómo se aplica

Sobre la superficie lisa, se aplica una primera mano con llana de acero inoxidable, la capa será de al menos 1 mm y se deja secar.
- Se lija suavemente con una lija fina de grano doble cero.
- Se elimina el polvo mediante un paño, es muy importante eliminar completamente cualquier resto de polvo para evitar imperfecciones en la aplicación.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- A continuación se aplica una segunda capa de 1 mm procediendo a dejarla bien lisa, pudiendo se abrillantada con el filo de la llana realiznado varias pasadas para conseguir un efecto de pulido.
- Una vez completamente seco puede ser protegico con Protector Microcemento.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco, Una vez endurecido solo se puede retirar por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad1,20 kg/m2

Tiempo Abiertomenor de 15 minutos a 20ºC

Color/esblanco

Adherencia> 0,5 N/mm2

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

1 a 2 kg/m2

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: