TERMOPLAK reversibles, Placas termoaislantes para construcción

Descripción

Termoplak son placas de construcción con un núcleo de poliestireno extruído, revestidas y armadas por ambas caras con una capa formada por tejido de fibra de vidrio integrado en un ligante mineral

¿Cuáles son las aplicaciones de

Trabajos que requieran placas con buenas resistencias mecánicas y buen aislamiento térmico, adecuadas para cubiertas, terrazas, falsos techos, fachadas, aislamientos interiores, etc.

Preparación de la superficie

Los soportes de aplicación deben estar limpios, firmes, secos libres de polvo y partículas sueltas. Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

¿Cómo se aplica

En el caso de aplicación sobre cubiertas de chapa o de fibrocemento sin amianto, la colocación se realiza mediante fijación mecánica, poneindo los paneles a tope unos con otros.
- En el caso de cubiertas de fibrocemento con amianto, se debe proceder con las precauciones necesarias y además la fijación se los paneles se realiza por pegado, utilizando para ello Lastois MP.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Se deben realizar trabajos previos de acondicionameinto de los canalones si es necesario. También se debe rematar la cumbrera adecuadamente, de acuerdo con el tipo de terminación que se decida.
- Para ampliar información sobre la colocación de los paneles, ver el manual Termoplak.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

Ficha técnica

Densidaddel poliestireno 32 kg/m3

Capilaridad0

Conductividad térmica0,036 W/mK según EN 13164

Absorción de aguapara inmersión prolongada según DIN EN 12087 < 1,5 Vol %

Coef. de resistencia a la transmisión de vapor100 según DIN EN 12086

Cof. De dilatación lineal0,07 mm/mK

Temperatura de servicio- 50º a + 75ºC

Rendimiento

1 m2 por cada m2 de panel

Almacenamiento

Indefinido almacenados en sus envases originales, embalado y almacenado en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: