

Description:

Mortier spécial mélangé avec de l'eau formant un mortier idéal pour sceller les joints de carrelage, céramique, mosaïques, etc.. Rejuntais possède des liants mixtes ciment-polymères de rétraction contrôlée et contient des adjuvants spéciaux qui améliorent son adhérence et son imperméabilité.


(Vérifiez la UNE EN 13888 pour les CG de type 2)

Uses:

Rejuntais est utilisé pour le scellement de joint de revêtements des sols ou des murs, en intérieur et extérieur, dans les douches, cuisines, piscines, les pavés en général, par son excellent aspect satiné, qui est très approprié pour les revêtements à base de porcelaine, marbres, granites, grès céram, etc ou n'importe quel matériel qui requiert un joint de haute qualité fonctionnelle et esthétique. Avec des adjuvants qui évitent la formation de rouille.

Mode d'emploi:

- Dans un récipient propre, mélanger avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte
- Le mélange doit se réaliser à faible révolution 300 à 500 rpm
- Laisser reposer entre 3 et 5 minutes avant application
- Appliquer avec une spatule ou pistolet de scellement de joints (Aplijun).
- Le matériel doit être bien compacté dans le joint et l'application doit se faire perpendiculairement au joint en le pressant et en retirant le matériel en trop.
- Retirer le matériel 20-30 minutes après application au moyen d'une éponge légèrement humide avant que le matériel soit trop dur.
- Le nettoyage peut se réaliser avec notre nettoyant COAIS en ayant réalisé préalablement un essai pour vérifier que le support ne se tâche pas.
- Pour la pose de mosaïques vitraïques, mélanger avec AGLUTAIS 30-50 sauf dans les piscines
- Utiliser Rejuntais F pour des joints jusqu'à 5mm d'épaisseur et Rejuntais G pour ceux de plus de 5 mm



- PROPRIETES IMPERMEABLES
- TRES BONNE ADHERENCE
- SANS RETRACTION
- HAUTE STABILITE DE LA COULEUR
- BONNE RESISTANCE MECANIQUE
- INTERIEUR ET EXTERIEUR

Présentation: 1Kg, 5Kg, 25Kg
Performance: F: 0,65 kg/m², e= 5 mm; G: 1,3 kg/m², e=10 mm.





Couleurs de lettre d'orientation, pour une approche plus précise, voir l'échantillon physique





rejuntais

SCELLEMENT DE JOINTS DE CARRELAGE ET CÉRAMIQUE

Edition: 6

04/2010

Département technique

Description:

Mortier spécial mélangé avec de l'eau formant un mortier idéal pour sceller les joints de carrelage, céramique, mosaïques, etc.. Rejuntais possède des liants mixtes ciment-polymères de rétraction contrôlée et contient des adjuvants spéciaux qui améliorent son adhérence et son imperméabilité. (Vérifiez la UNE EN 13888 pour les CG de type 2)

Application:

Rejuntais est utilisé pour le scellement de joint de revêtements des sols ou des murs, en intérieur et extérieur, dans les douches, cuisines, piscines, les pavés en général, par son excellent aspect satiné, qui est très approprié pour les revêtements à base de porcelaine, marbres, granites, grès céram, etc ou n'importe quel matériel qui requiert un joint de haute qualité fonctionnelle et esthétique. Avec des adjuvants qui évitent la formation de rouille.

Propriétés et avantages:

* PROPRIÉTÉS IMPERMEABLES* TRÈS BONNE ADHÉRENCE* SANS RÉTRACTION* HAUTE STABILITÉ DE LA COULEUR* BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE* INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR*

Préparation de la surface:

Les joints doivent être nettoyés et libres de matériel dans toute sa longueur et profondeur. Il est souhaitable de protéger la céramique durant l'application. Pour appliquer le joint, le collage doit avoir au minimum 24 heures sur les murs et 48 heures sur les sols

Nettoyage:

Nettoyer avec une quantité d'eau importante pendant que le mortier est frais. Après le durcissement il peut se nettoyer par moyen mécanique.

Mode d'emploi:

- Dans un récipient propre, mélanger avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte - Le mélange doit se réaliser à faible révolution 300 à 500 rpm
- Laisser reposer entre 3 et 5 minutes avant application
- Appliquer avec une spatule ou pistolet de scellement de joints (Apiljun).
- Le matériel doit être bien compacté dans le joint et l'application doit se faire perpendiculairement au joint en le pressant et en retirant le matériel en trop.
- Retirer le matériel 20-30 minutes après application au moyen d'une éponge légèrement humide avant que le matériel soit trop dur.
- Le nettoyage peut se réaliser avec notre nettoyant COAIS en ayant réalisé préalablement un essai pour vérifier que le support ne se tache pas.
- Pour la pose de mosaïques vitraïques, mélanger avec AGLUTAIS 30-50 sauf dans les piscines
- Utiliser Rejuntais F pour des joints jusqu'à 5mm d'épaisseur et Rejuntais G pour ceux de plus de 5 mm

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la durée de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se reporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA CONSTRUCTION
©TEAIS S.A. - Tous droits réservés - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: +34 981 602 111 - Fax: +34 981 601 508 - email: comex@teais.es

