

### Descripción:

Pasta de rayar para interiores y exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas. Actúa como revestimiento de gran efecto decorativo. Se fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso: aproximadamente 2 mm. A base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas, actúa como revestimiento de gran efecto decorativo.

### Aplicaciones:

Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores. Especial para fachadas, sobre diversos soportes como morteros, hormigones, pinturas, etc.

### Modo de aplicación:

- Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Aplicar una capa de imprimación IMPRILAIS mediante brocha o rodillo.
- Dejar secar completamente.
- En caso de aplicar Relais sobre soportes de madera (madera o chapa de madera) la imprimación adecuada es el Imes Granulado, que se aplica mediante brocha o rodillo, una mano o dos según la absorción del soporte.
- Aplicar con llana de acero inoxidable y luego, una vez extendido el producto, cuando empiece a secar, pasar la llana de forma vertical, horizontal o haciendo círculos hasta encontrar el dibujo deseado.
- Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Todas las reparaciones de albañilería como correcciones de fisuras, etc se realizarán antes de la aplicación del revestimiento.
- Los morteros deberán tener al menos 28 días de curado.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con cualquier condición meteorológica adversa.



Textura Standar



Textura Rústica



- Decorativa e Impermeable
- Durable y Transpirable
- Colores estables a la luz
- Muy buenas propiedades estéticas

Envasado: 25Kg

Rendimiento:

Fino: 2,0 a 2,5m<sup>2</sup>/kg

Grueso: 2,5 a 3m<sup>2</sup>/kg

### Características Técnicas:

Aspecto: mate texturado.

Densidad: 1,9 Kg/l

Viscosidad: 48.000 ± 16.000

Seco totalmente: 3 días a 20°C



# Relais

*pasta de rayar al siloxano para interiores y exteriores*



COLOR 01



COLOR 02



COLOR 03



COLOR 04



COLOR 05



COLOR 06



COLOR 07



COLOR 08



COLOR 09



COLOR 10



COLOR 11



COLOR 12



COLOR 13



COLOR 14



COLOR 15



COLOR 16



*Carta de colores orientativos, para una aproximación más precisa consulte el muestrario físico*



**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA**



Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

### Descripción:

Pasta de rayar para interiores y exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas. Actúa como revestimiento de gran efecto decorativo. Se fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso: aproximadamente 2 mm. A base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas, actúa como revestimiento de gran efecto decorativo.

### Aplicaciones:

Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores.

### Propiedades y ventajas:

\* IMPERMEABLE \* DURABLE \* COLORES ESTABLES A LA LUZ \* MUY BUENAS PROPIEDADES ESTÉTICAS \*

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites ni partículas sueltas.

### Características Técnicas:

Aspecto	mate texturado
Color/es	blanco y otros según carta.
Densidad	G.F....1,9 ± 0,07 g/cm3 a 20°C G.G...1,87 ± 0,05 g/cm3 a 20°C 3 días a 20°C
Seco totalmente	de 5 a 30°C
Temperatura de trabajo	48.000±16.000 mPa.s
Viscosidad	

### Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

### Rendimiento:

F: 2 a 2,5 kg por m<sup>2</sup>; G: 2,5 a 3 kg por m<sup>2</sup>.

### Modo de Aplicación:

- Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Aplicar una capa de imprimación IMPRILAIS mediante brocha o rodillo.
- Dejar secar completamente.
- En caso de aplicar Relais sobre soportes de madera (madera o chapa de madera) la imprimación adecuada es el Imes Granulado, que se aplica mediante brocha o rodillo, una mano o dos según la absorción del soporte.
- Aplicar con llana de acero inoxidable y luego, una vez extendido el producto, cuando empiece a secar, pasar la llana de forma vertical, horizontal o haciendo círculos hasta encontrar el dibujo deseado.
- Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Todas las reparaciones de albañilería como correcciones de fisuras, etc se realizarán antes de la aplicación del revestimiento.
- Los morteros deberán tener al menos 28 días de curado.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con cualquier condición meteorológica adversa.

### Presentación:

Se suministra en envases de:

Rústico Thin	25 Kg
Rústico Thick	25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales les serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

