

# Teais MP-2, Teais MP-4

morteros poliméricos, para trabajos a bajas temperaturas



## teais mp-2

### Descripción:

Mortero polimérico basado en resinas y cargas especiales, de tres componentes que permite hacer trabajos en ambientes con temperaturas bajas, de hasta - 15°C.

### Modo de aplicación:

- Homogeneizar el componente A
- Incorporar el catalizador e inmediatamente la carga, mezclar solo conjuntos completos.
- La mezcla se puede realizar a temperatura ambiente y seguidamente aplicar en locales de baja temperatura (como cámaras frigoríficas, carreteras en invierno, trabajos en invierno con temperaturas negativas y que requieran rapidez)
- La mezcla se puede realizar manualmente o con batidora de bajas revoluciones.
- Presenta consistencia autonivelante, lo cual facilita su aplicación.
- Una vez aplicada se puede ayudar con llana dentada para facilitar su extensión.
- Es necesario proteger el producto aplicado una vez que empieza a secar, para ello se espolvorea sobre el producto una capa de Teais MP Cur. Teais MP-2 tiene un tiempo de secado de 24 horas.
- Una vez seco es necesario lijar la superficie antes de poner en servicio.

Proporción de mezcla

21,56 A: 0,44 B: 78 C

mezclar solo conjuntos completos

Tiempo de secado: 24 horas

Temperatura mínima de trabajo: -15°C

Temperatura máxima de trabajo: + 25°C

Color: gris

Consistencia: autonivelante

Espesor de aplicación: hasta 5 cm

Aplicación: solo en interiores

Envasado: Conjunto de 19,23 kg  
Comp. A: 4,145 kg; Comp.B: 0,085 kg  
Comp. C: 15 kg

## teais mp-4

### Descripción:

Mortero polimérico muy rápido basado en resinas y cargas especiales, de tres componentes que permite hacer trabajos en ambientes con temperaturas bajas, de hasta - 30°C.

### Modo de aplicación:

- Homogeneizar el componente A
- Incorporar el catalizador e inmediatamente la carga
- La mezcla se debe realizar en la zona de aplicación dado la velocidad de la reacción que tiene tiempos cortos.
- Deben mezclarse cantidades pequeñas que puedan aplicarse en un máximo de 10 minutos.
- La mezcla puede realizarse manualmente o con batidora de bajas revoluciones.
- Presenta consistencia autonivelante lo que facilita la aplicación.
- Una vez aplicada se puede ayudar con llana dentada para facilitar su extensión.
- Es necesario proteger el producto aplicado una vez que empieza a secar, para ello se espolvorea sobre el producto una capa de Teais MP Cur. Teais MP-4 tiene un tiempo de secado de 2 horas.
- Si la capa superficial muestra un aspecto blancuzco es necesario lijar la superficie antes de poner en servicio.

Proporción de mezcla

23,40 A: 1,60 B: 75 C

mezclar solo conjuntos completos

Tiempo de secado: 2 horas

Temperatura mínima de trabajo: -30°C

Temperatura máxima de trabajo: + 25°C

Color: gris

Consistencia: autonivelante

Espesor de aplicación: hasta 5 cm

Aplicación: solo en interiores

Envasado: Conjunto de 5,34 kg  
Comp. A: 1,25 kg; Comp.B: 0,090 kg  
Comp. C: 4 kg



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

www.teais.es

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es

