



EPOAIS 10 LENTO, ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI



Descripción

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi, que mezclados en sus justas proporciones se transforma en un adhesivo de altas prestaciones.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Asegura la continuidad de piezas de hormigón fraguado con hormigón fresco (puentes, carreteras, estructuras, etc.). En el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas, etc, siempre que el taladro sea vertical o sea posible disponer de molde. En la unión de prefabricados de hormigón, que requieren altas solicitaciones, relleno de fisuras sin movimiento, etc. En la reparación de grietas y fisuras, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpio, sin grasa, aceites, agua estanca ni partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, fresado, aire comprimido o cepillo de púas.

¿Cómo se aplica

Remover por separado ambos componentes y mezclar manualmente o mediante agitador eléctrico, el contenido total de los envases.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Realizar la mezcla en la proporción 73,81 A / 26,19 B en peso.

Aplicar inmediatamente (con brocha, rodillo, espátula de goma o por colada).

Impregnar bien el soporte con EPOAIS-10, en caso de uniones entre hormigón viejo y nuevo aplicar el nuevo hormigón antes del endurecimiento del producto.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto fragüe, una vez endurecido, por medios mecánicos.

Ficha técnica

DensidadComp. A: 1,15 Kg./Lt.± 0,05 a 20° C

DensidadComp. B: 0,985 Kg./Lt.± 0,05 a 20° C

Adherencia> 1,5 N/mm²

Resistencia a compresión> 60 N/mm²

Resistencia a flexión> 30 N/mm²

Temperatura de trabajo de 10 a 30°C

Color/esAmbarino.

Tiempo AbiertoAprox 70 a 80 minutos a 20°C 65% HR

Tiempo de secado12 a 14 horas a 20°C

Rendimiento

2 m² por kg en unión de hormigones.

Almacenamiento

2 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

