



## Descrição

Unipis es un producto bicomponente a base de resina de poliéster, formulado como pegamento de acción rápida para unir piezas de mármol, granito y piedra (natural y artificial). Luego de realizada la mezcla de los dos componentes el producto se comporta como una pasta tixotrópica de fácil aplicación tanto en horizontal como en vertical.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Unipis se utiliza en la construcción, reparación y restauración de piezas de mármol, granito y piedra (natural y artificial). También puede ser utilizado en pequeños rellenos en coqueras de suelos de terrazo, peldaños, etc, pues permite el pulido obteniéndose además muy buena resistencia al desgaste por abrasión, además de una excelente adherencia.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, libre de polvo y partículas sueltas, presentándose además perfectamente seca. En caso de superficies muy pulidas, debe lijarse hasta tener una textura áspera para permitir una mejor adherencia del producto.

## ¿Cómo se aplica

Antes de utilizar Unipis, se requiere remover el contenido de cada envase separadamente para homogeneizar

bien el producto.

Mezclar ambos componentes (base y catalizador) en pequeñas cantidades y en el momento de ser usada.

La mezcla preparada para ser usada como adhesivo se aplica mediante espátula sobre las superficies a unir, en capa lo más fina posible y efectuando el contacto de los elementos cuando el adhesivo está en su tiempo abierto, o sea, sin película superficial (Aproximadamente 5 minutos).

- Si se va a utilizar como relleno, la aplicación se hace con espátula enrasando bien la superficie. Finalmente puede terminarse con un pulido del soporte para dejar la superficie bien terminada.

No se deben someter las piezas a esfuerzos ni ejercer presión sobre las mismas hasta pasadas 24 hrs de aplicado el producto.

Los colores expuestos a la luz o a la intemperie tienden a amarillear con el tiempo.

## Limpieza de las herramientas

Mientras Unipis no ha endurecido usar DINITRAIS. Una vez que Unipis ha endurecido se requiere el uso de SAPAIS, y luego medios mecánicos.

## Ficha técnica

Densidad Componente A: 1,5 Kg./Lt. +- 0,05 resina poliéster. Componente B: 0,045 Kg./Lt. +- 0,005 catalizador.

Tiempo Abierto 5 minutos

Color/es Blanco, crema, gris claro, rosa porriño

## Rendimiento

8 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. En ambientes estables con temperaturas cercanas a los + 25°C (mínimo 5°C).



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

