UNIRRES-N, MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA



Descripción

Unirres-N es una dispersión de copolímeros acrílicos en base agua, y aditivos especiales que se aplica a modo de pintura sobre los soportes en los que se quiere obtener una mejor adherencia.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para facilitar la adherencia de morteros sobre soportes complicados como poliestireno expandido y extruido, madera, cerámica o superficies poco absorbentes. Es idóneo en reparaciones puntuales, en encuentros entre materiales distintos, en la colocación de morteros monocapa, en uniones de tabiques con pilares, antes de la colocación de morteros de recrecidos o de pastas niveladoras en suelos de hormigón o de baldosa.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasas, aceites o restos mal adheridos. En soportes

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

lisos o cerámicos se recomienda un lijado superficial o un decapado. No debe aplicarse sobre soportes húmedos con agua estancada ni en zonas sometidas a humedad ascendente.

¿Cómo se aplica

Unirres-N se presenta listo para aplicar y no requiere dilución.
- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
Mediante una brocha o pincel, se extiende sobre el soporte en capa fina.
El producto aplicado inicialmente es de color blanco y se vuelve translúcido cuando está listo para recibir el mortero.
(El mortero o revestimiento puede ser aplicado mientras el Unirres se encuentre pegajoso, aproximadamente unas 48 horas.)
- Es conveniente usar en el menor tiempo posible pues se corre el riesgo de perder adherencia por la fijación de polvo a la resina mientras está pegajosa.
- La temperatura de aplicación estará entre los 5 y los 40ºC.

- Este producto no es adecuado para uniones estructurales para lo que se utilizarán resinas epoxi como el Epoais 10 o Epoais H.
- El mortero fresco o el yeso deben colocarse mientras la resina se encuantra pegajosa, siempre antes de 48 horas.
- Tiene buena adherencia sobre superficies plásticas como suelos de resinas o revestimientos vinilícos, debe tenerse en cuenta que como el producto tiene pegajosidad, en el caso de suelos se debe caminar sobre el mismo con zapatos de púas.
- En la aplicación de capas de morteros la aplicación de la misma se realizará en dos capas, la primera se aplica mediante llana y se deja seca, y una vez seca se aplica la capa final de terminación.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Color/esblanco.

Densidad1,02 ± 0,03 g/ml

Aspectolíquido

Contenido en solidos45% aprox

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Temperatura de trabajoentre 5 y 35ºC

Composicióncopolímeros acrílicos base agua

Tiempo Abierto48 horas a 20ºC

Rendimiento

De 4 a 5 m2 por l.

Almacenamiento

1 año en su envase original bien cerrado, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: