



# LASTOIS BOND, Adhesivo elástico monocomponente en base polimero



## Descripción

Adhesivo en base a polimero ms, que polimeriza por acción de la humedad ambiental. De fácil aplicación y manejo. En consistencia de masilla espatulable.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Lastois Bond es adecuado para el pegado elástico de madera, parquet, láminas pétreas decorativas, etc. Para el pegado elástico e impermeable de baldosas en balcones, terrazas, pegado sobre baldosas antiguas, patios, cocinas, baños, y otras zonas expuestas al agua.

## Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo o partículas sueltas, no se deben lavar, sino aspirar. Hormigones y morteros tendrán como mínimo 28 días de curado. La humedad del soporte no puede exceder el 5%.

## ¿Cómo se aplica

- En caso de pegado extender el adhesivo con llana de dientes finos e ir colocando las piezas a medida que se



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



va extendiendo adhesivo.

- El adhesivo que salga a la superficie debe limpiarse inmediatamente en fresco.
- En caso de impermeabilización y pegado, en primer lugar extender el adhesivo en forma continua y una vez seco (entre 12 y 24 horas) extender una capa con llana de diente fino e ir colocando las piezas a medida que se extiende el adhesivo.
- La temperatura de aplicación debería estar entre 10 y 35°C

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas pueden limpiarse con alcohol mientras el producto está fresco. Una vez endurecido solo puede retirarse mediante medios mecánicos.

## Ficha técnica

Composición Polímero MS

Elongación a la rotura 400% (DIN 53 504)

Formación de piel 45 - 60 minutos a 20°C

Dureza Shore A 30-35

Temperatura de trabajo - 40 a + 80 °C

Tiempo de habilitación al tránsito 24 horas

## Rendimiento

1,0 a 2,5 kg/m<sup>2</sup> según pegado

## Almacenamiento

12 meses en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Información suplementaria:

---

EUH208: Contiene sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

