

# **CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO,** Cemento cola flexible de ligantes mixtos y fraguado rápido



# Descripción

Cecoisflex Fraquado Rápido es un cemento cola flexible de ligantes mixtos, elevada adherencia, capacidad de deformación y rápido endurecimiento (según las temperaturas).

# ¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se utiliza en la colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos, piedra, mármol, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso, suelos con calefacción radiante, en interiores y exteriores.

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, firme, libre de grasas, sin restos de lechadas, curada (más de 28 días) y seca.

## ¿Cómo se aplica

Cecoisflex Fraguado Rápido se amasa con agua en proporción de 6 lts de agua por saco de 25 kg aproximadamente.

- El batido puede ser manual, pero preferentemente con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500





rpm)

- Se deja reposar la mezcla 2 minutos y se extiende sobre el soporte en paños pequeños (no más de 1 m2)
- Colocar el adhesivo con llana dentada, colocar las piezas y presionar para conseguir el total aplanamiento de los surcos.
- En piezas cuyas dimensiones superen los 30x30 cm se realizará doble encolado.

### Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante antes de que el material endurezca.

# Ficha técnica

Absorción de agua24% +/- 2

Adherencia> 1 N/mm2

Densidad curado1,650 kg(lt

Densidad en polvo1,280 kg/lt

Densidad en masa1,880 kg/lt

Color/esblnaco y gris

#### Rendimiento

3 kg/m2 en capa de 2 mm

#### **Almacenamiento**

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.


# Seguridad





## Indicaciones de peligro:





Email.: desarrollo@teais.es

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

## Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el polvo.

P280:Llevar quantes/prendas/qafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P321:Se necesita un tratamiento específico (Acuda al médico con la ficha de seguridad de este producto).

P405:Guardar bajo llave.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

### Información suplementaria:

EUH208:Contiene cemento Portland, productos químicos. Puede provocar una reacción alérgica.



