HIDRO 50, Hidrofugante para prefabricados de mortero y hormigón no estructural



Descripción

Hidro 50 es un hidrofugante líquido basado en compuestos químicos complejos,

¿Cuáles son las aplicaciones de

Hidro 50 es muy adecuado para hidrofugar piezas de mortero y hormigón prefabricado siempre que no sean piezas de hormigón estructural.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de la aplicación.
-Hidro 50 se añade en el agua de amasado de hormigones o morteros en una proporción de 0,20 lt por cada saco de cemento.
-Para conseguir optimizar el desempeño del aditivo es necesario que el contenido de cemento sea como

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

mínimo de 1:3 (cemento:arena) que la arena sea de río lavada y con una granulometría continua, con un tamaño máximo de árido de 2,5 mm.
-Para la realización de rebocos con propiedades impermeables se deben dar al menos dos capas con un espesor promedio de 2 a 3 cm entre las dos capas.
-El uso de Hidro 50 no modifica la resistencia mecánica final de las piezas realizadas con el aditivo.
-Es necesario el uso de cementos frescos y bien secos.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

AspectoLíquido blancuzco

Contenido en solidos> 25%

Densidad1,05 a 1,08 kg/lt

PH10

Rendimiento

0,20 lts por cada saco de cemento

Almacenamiento

Durante un año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7],

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.