



Descripción

Lámina de polietileno extruído de células cerradas concebida para eliminar la transmisión de ruidos de contacto e impacto a través de paredes y forjados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como aislamiento acústico entre paredes y forjados. Instalaciones de calefacción por suelo radiante. Para igualar y reducir las desigualdades del forjado. Como barrera al ruido de impactos.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, seca, lisa, presentándose compacta y libre de cuerpos extraños que perforen la lámina.

¿Cómo se aplica

Se aplica sencillamente sobre el soporte, llevando de unos 10 a 15 cm de altura sobre los muros perimetrales. En el muro sujetar la lámina con una banda de soldadura provisional o bien fijaciones puntuales. Sobre ella se aplica un mortero de nivelación y recibido de revestimiento.

Limpieza de las herramientas

No Procede.

Ficha técnica

Composición Polietileno extruído

Color/esblanco

Densidad 18 kg/m³

Resistencia al calor -45 a +105 °C

Conductividad térmica 0,038 Kcal/m.h.°C

Rendimiento

1,05 m² por m².

Almacenamiento

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

