



## Descripción

Mortero de poliester destinado trabajos que requieran estanqueidad, adecuado para interiores y exteriores..

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para la formación de barreras impermeables en sótanos, fosas de ascensores, galerías, etc.

## Preparación de la superficie

Tiene que estar seca, libre de manchas de aceites, grasas, hongos, polvo. En el caso de morteros y hormigones deben tener más de 28 días de realizados. Si hay filtraciones de agua las mismas se deben detener primero mediante el uso de cementos rápidos.

## ¿Cómo se aplica

La proporción en peso es 125A/1B, la mezcla debe ser completa y homogénea. Se aplica con llana en espesores mayores a 10 mm. No rematar ni empalmar en forma de cuña (a menos que se haga inmediatamente).

## Limpieza de las herramientas

Con DISMORPOL si el producto está fresco. En caso de que ya haya secado con SAPAIS.

# Ficha técnica

Densidadcomp. B:  $1,18 \pm 0,02$  g/ml.

Densidadcomp. A:  $1,7 \pm 0,1$  g/ml.

Tiempo Abierto < a 10 minutos

## Rendimiento

20 kg por m<sup>2</sup>.

## Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

