



# PLASTOCAL, MORTERO ESPECIAL PARA EMPLASTECIDO



## Descripción

Plastocal es un producto en polvo que se amasa con agua para obtener una pasta óptima para emplastecer, alisar, eliminar grietas y desconchados en paramentos interiores y exteriores, tanto en superficies verticales como horizontales.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Plastocal se aplica para eliminar todo tipo de irregularidades en la preparación de superficies para el pintado, tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para la nivelación de enlucidos, para eliminación de grietas y fisuras en paredes y cielorrasos. Permite un espesor de capa de hasta 2 a 3 mm, por lo que tiene mayor capacidad de relleno que un emplaste normal.

## Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni partes flojas, consistente, firme, curada, y seca.

## ¿Cómo se aplica


En un recipiente se mezcla Plastocal con agua limpia hasta conseguir la consistencia deseada.

- El amasado se realiza manual o mecánicamente con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Homogeneizar la masa y dejar reposar 10 minutos como mínimo.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicar mediante llana lisa o espátula.
- Para sellar emplear pinturas TEAIS únicas compatibles, dejándo transcurrir 50 hrs. Mínimo desde su última aplicación.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material no ha endurecido.

## Ficha técnica

Absorción de agua 50 +/- 10%

Adherencia > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Color/es blanco y gris

Densidad curado 1,500 +/- kg/lit

Resistencia a compresión > 90 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a flexión > 20 kg/cm<sup>2</sup>

Retención de agua > 97%

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

## Rendimiento

1,5 kg/m<sup>2</sup> en capa de 1 mm.

## Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Indicaciones de peligro:

---

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

## Consejos de prudencia:

---

P261:Evitar respirar el polvo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P321:Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la ficha de seguridad de este producto).

P405:Guardar bajo llave.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

## Información suplementaria:

---

EUH208:Contiene cemento Portland. Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teis.es](mailto:desarrollo@teis.es)

síguenos en:

