RAIS FN-PLUG, CEMENTO ULTRA RAPIDO PARA OBTURACION DE VIAS DE AGUA



Descripción

Rais FN-Plug es un cemento de fraguado ultra rápido que permite bloquear vias de agua en forma inmediata.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Rais FN-Plug se emplea en la obturación de vías de agua en muros de hormigón en sótanos, fosos de ascensor, albañilería, rocas, etc, como tratamiento previo a la impermeabilización, pues permite bloquear la entrada de agua y realizar los posteriores trabajos de impermeabilización con productos adecuados como Cepis o Cepis Super.

Preparación de la superficie

Limpiar la zona a estancar eliminando partes sueltas, mal adheridas, es conveniente que el material pueda quedar alojado en alguna cavidad lo que facilita el trabajo de bloqueo.

¿Cómo se aplica

Rais FN-Plug puede aplicarse espolvoreando sobre la zona de la filtración y se irá secando y enduerciendo a medida que se vaya hidratando.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-En los trabajos de taponado de vías de agua es conveniente repicar la grieta o el agujero, de modo que se obtenga un hueco de un ancho y profundidad en torno a los 2 cm, y con el producto en polvo o amasado con agua, introducirlo en el hueco y presionar hasta que endurezca, una vez que ha endurecido completamente se eliminan los restos de producto par aproceder a la regularización de la superficie, que finalmente se terminará con producto de impermeabilización como el Cepis o Cepis Super.
-En caso de vías de agua se coge con la mano una cantidad de polvo, se aprieta fuertemente contra la vía de agua y se espera hasta que el cemento hidratado se endurezca, lo cual sucede al cabo de unos minutos.
-Para la manipulación es necesario proteger las manos con guantes.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está blando, una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Ficha técnica

Color/esgris/beige

PH11,0-13,5 en solución saturada

Fraguado inicial1,5 minutos a 20ºC

fin de fraguado2 minutos a 20ºC

Resistencia a compresión> 60 kg/cm2 a 1 hora

Resistencia a compresión> 150 kg/cm2 a 3 horas

Resistencia a compresión> 250 kg/cm2 a 7 días

Resistencia a compresión> 400 kg/cm2 a 28 días

Rendimiento

Según uso

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y de los cambios de temperatura.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P101:Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102:Mantener fuera del alcance de los niños.

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.