TEAIS APAREJO MICROCEMENTO, Emplaste especial para regularizar cerámica previo a la aplicación de Teais Microcemento

Descripción

Teais Aparejo Microcemento es un producto de dos componentes polvo y líquido que se mezclan entre sí y se obtiene una pasta de consistencia tixotrópica, de elevada adherencia y excelente trabajabilidad.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica para regularizar superficies alicatadas de cerámica, azulejo, vitraico, aglomerados de madera, y soportes que se necesite regularizar y dejar lisos para aplicar posteriormente Teais Microcemento.

Preparación de la superficie

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de grasas o aceites, firme, sin piezas flojas, seco.

¿Cómo se aplica

Mezclar manual o mecanicamente el componente líquido con el polvo, hasta obtener una pasta tixotrópica.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Dejar reposar 2 a 5 minutos antes de utilizar
- Aplicar con una llana de acero inoxidable sobre el soporte limpio y seco, dando una primera capa delgada que tape las juntas de las piezas.
- Dejar secar y aplicar una segunda capa de terminación.
- Dejar secar y antes de aplicar Teais Microcemento es necesario aplicar una mano de imprimación Impridur.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras que el material está fresco.

Ficha técnica

Adherencia> 1 N/mm2

Densidad en masa1,76 kg/lt

Proporción de la mezcla3 partes de componente en polvo 1 parte de componente líquido

Tiempo Abierto> 20 minutos a 20ºC

Rendimiento

1,5 a 2,0 kg/m2

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados. Protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: