

TEAIS RECRECIDOS R35, Cemento especial para recrecidos



Descripción

Teais Recrecidos R35 se utiliza para hacer soleras y recrecidos que requieran una rápida puesta en servicio.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Realización de soleras o recrecidos que necesiten una rápida puesta en servicio.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Proporción de mezcla 25 kg de Teais Recrecidos R35 (1 saco) 100 a 125 kg Arcuais 0,8 6 a 11 litros de agua

La solera es transitable y puede ser revestida después de 24 horas, si se siguen cuidadosamente todas las indicaciones. (20°C y 65% de HR)





No utilizar aditivos en la mezcla.

El tiempo de trabajabilidad del producto es de una hora, según la temperatura. Para la realización de recrecidos se aplica como puente de unión Adirres.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad1,65 kg/lt

Resistencia a compresiónde 35 a 45 N/mm2 según mezcla

Rendimiento

Según mezclas

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco.



