LASTOIS PVC SA-FVL, LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO

Descripción

Lámina de PVC plastificado no compatible con betún con armadura de refuerzo de fibra de vidrio.Concebida para impermeabilizar cubiertas con lastre que requieren de fijación mecánica perimetral. Estas láminas no pueden ser colocadas a la intemperie por no tener protección frente a la radiación U.V. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad. CUMPLE UNE 104302:2000

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de cubiertas y terrazas con protección pesada.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

¿Cómo se aplica

Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la soldadura y por el estado superficial de la membrana.
Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante (PUNZONAIS).

Limpieza de las herramientas

No Procede

Ficha técnica

Alargamiento en roturaL>=250T>=225

Resistencia a flexotraccion>=70

Resistencia a tracción trasversal>=60

AdherenciaAdherencia entre capas >=90

Resistencia a la percusión>=700

Doblado a bajas temperaturas a -20 no rompe

Estabilidad dimensional L

Envejecimiento térmicoPérdida de peso·Pérdida de alargamiento:

Migración de plastificante

Coef. de resistencia a la transmisión de vapor

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Rendimiento

m2

Almacenamiento

10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: