# LASTOIS PVC SH, LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO SIN ARMADURA DE REFUERZO



## Descripción

Lámina de PVC plastificado no compatible con betún sin armadura de refuerzo insertada. Concebida para impermeabilizar cubiertas sin lastre a la intemperie; que requieren de fijación mecánica tanto perimetral como entre láminas. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de cubiertas sin lastre. En la impermeabilización de zonas perimetrales expuestas a la intemperie.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

## ¿Cómo se aplica

La cara gris clara debe quedar hacia arriba
Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la soldadura y por el estado superficial de la membrana.
Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante. (PUNZONAIS).

## Limpieza de las herramientas

No Procede

# Ficha técnica

Resistencia a tracciónL>=16,5; T>=15,5

Alargamiento en roturaL>=250; T>=250

Resistencia a flexotraccion>=75T

Resistencia a tracción trasversal>=65

AdherenciaAdherencia entre capas >=90

Resistencia a la percusión>=700

Plegabilidad a bajas temperaturas (ºC)a -20 no rompe

Estabilidad dimensionalL

Envejecimiento térmicoPérdida de peso·Pérdida de alargamiento:

Migración de plastificante

Coef. de resistencia a la transmisión de vapor

## Rendimiento

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

m2

## Almacenamiento

10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.