TELA ASFALTICA, LAMINA BITUMINOSA CON ARMADURA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO



Descripción

Producto conformado con masa asfáltica a base de un oxiasfalto con filler mineral, que tiene como armadura central un fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, teniendo ambas caras (interior y exterior), una protección de film de polietileno.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilizaciones protegidas de cimentaciones, sótanos, túneles, garajes, aparcamientos, cubiertas, terrazas, depósitos, paramentos, etc.Ideal como base la pintura asfáltica lastois in.

Preparación de la superficie

Imprimar con EMULAIS ó pintura asfáltica LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..

¿Cómo se aplica

Imprimar con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..
Seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte mas baja (pendientes menores del 10%)

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

y en forma perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda su superficie.
Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.
Solapar 8 cm (mínimo) , desarrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.
Deberán estar protegidas (no imtemperie)
-Cumple la Norma UNE 104-238(impermeabilización en edificios)

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS

Ficha técnica

Masa superficial3 kg/m2, para la lámina 3

Resistencia a tracción longitudinal250N/5cm

Resistencia a tracción trasversal175N/5cm

Plegabilidad en fríopositivo a +5ºC

Resistencia al calorpositivo a 70ºC/2Hs (sin observarse formación de ampollas ni deslizamiento del recubrimiento. Posee muy buena elasticidad.

Absorción de agua< 1%

Masa superficial4 kg/m2 para la lámina de 4

Rendimiento

1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Almacenamiento

En vertical y en una sola altura durante 6 meses con una caducidad ilimitado en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: