TELA ELASTOMERICA, LAMINA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERA ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER



Descript ion

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida, tipo LBM(SBS)-40-FP. Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, y recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para impermeabilizaciones en sistemas monocapa bajo protección pesada, lámina base en sistema bicapa expuesto a la intemperie, lámina para barrera anticapilaridad, y lámina de estanqueidad para estructuras enterradas. No recomendada para sistema monocapa expuesto a la intemperie, lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie y lámina superior en cubierta ajardinada.

Preparación de la superficie

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

El soporte debe ser resistente, uniforme, liso, limpio, seco y carecer de cuerpos extraños.

¿Cómo se aplica

Imprimar con Emulais o Lastois IN con brocha o rodillo, en todas las partes que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc.
- Seca la imprimación se colocan las láminas mediante soplete (gasolina o propano), el solape entre las láminas debe ser de 8 cm tanto longitudinal como transversalmente.
- La lámina no puede quedar a la intemperie, y según el tipo de uso se puede colocar otra lámina autoprotegida como terminación, o bien una protección con fieltro geotextil y posterior colocación de capa de canto rodado o mortero, etc.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas se limpian con Disoluais N

Ficha técnica

Masa nominal4,0 kg/m2

Espesor3,3 mm

Resistencia al chorro del agua> 100 ºC UNE-EN 1110

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas< 0,6 % UNE-EN 1107-1

Reacción al fuegoE UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1

Estanqueidad al aguapasa UNE-EN 1928

Resistencia a la tracción longitudinal700+/- 200 N/5cm UNE-EN 12311-1

Resistencia a tracción trasversal450 +/- 150 N/5cm UNE-EN 12311-1

Elongación a la roturalongitudinal 45 +/- 15 % UNE-EN 12311-1

Elongación a la roturatransversal 45 +/- 15 % UNE-EN 121311-1

Resistencia a la carga estática> 15 kg UNE-EN 12730

Resistencia al impacto> 1000 mm UNE-EN 12691

Resistencia al desgarro longitudinal220 +/- 40 N UNE-EN 12310-1

Resistencia al desgarro trasversal220 +/- 40 N UNE-EN 12310-1

Flexibilidad a bajas temperaturas< -15ºC UNE-EN 1109

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Rendimiento

1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Almacenamiento

En vertical y en una sola altura durante un año, en sus rollos originales bien cerrados en lugar seco y fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: