RELLENAIS, RESINA PARA RELLENO DE COQUERAS



Descripción

Resina incolora de dos componentes para relleno de coqueras

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para el relleno de pequeñas oquedades en piedras, permitiendo su pulido una vez fraguado.También se puede combinar con fibra de vidrio para su uso en la construcción para acabados transparentes o translúcidos.

Preparación de la superficie

Debe estar seca y limpia, sin grasa, polvo u otros contaminantes.

¿Cómo se aplica

Mezclar el comp. A (resina), con el comp. B (catalizador) en la proporción 100 A/3 B en peso, usando un agitador mecánico o bien manualmente. Se recomienda mezclar siempre cantidades pequeñas.
Cuando esté bien homogeneizada esta mezcla se procederá a su aplicación, usando brocha o rodillo, cuando se trate de aplicación sobre un parámetro plano.
Cuando se trate de rellenar oquedades, se puede usar un cartucho de masilla vacío,espátula o cualquier otro

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

útil que nos permita introducir el producto poco a poco en forma de colada o emplaste.
Se deben hacer pequeñas cantidades de mezcla, ya que el tiempo de vida es de, aproximadamente, 10 minutos a 20º C, por lo cual no es conveniente mezclar cantides mayores a las que puedan ser usadas en este tiempo.

Limpieza de las herramientas

Mientras está fresca con acetona, luego una vez seca con SAPAIS y medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad1,12 kg/Lt. (±0,05 a 20º C)

AspectoLíquido incoloro.

Resistencia a tracción60 Mpa

Resistencia a flexión90 Mpa

Adherencia> 2 N/mm2

ComposiciónResinas de dos componentes

Tiempo Abierto10 minutos a 20ºC

Temperatura de trabajode 8 a 25ºC

Rendimiento

Según trabajo a realizar.

Almacenamiento

1 año en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugar seco y fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: