



# TELA ALUMINIO ELASTOMERA, Lámina elastómera autoprottegida con aluminio gofrado

## Descripción

Lámina compuesta de betún modificado con elastómeros (SBS), con material de protección en la cara externa de aluminio gofrado de 80 micras, de color natural. Como material antiadherente en su cara interna, se usa film plástico de terminación.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de canalones, remates de cubieras, tejados, muros medianeros, cubiertas no transitables, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar limpia, fraguada, sin partes sueltas y seca.

## ¿Cómo se aplica

Imprimir con Emulais o con Lastois IN aplicado con brocha, rodillo o pulverizador, en todas partes en que deba adherirse la lámina, en puntos singulares, en zonas perimetrales, remates, etc.

- Una vez seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte más baja (pendientes menores al 10%) y en forma perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda la superficie.
- Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.
- Solapar 8 cm (mínimo), desenrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.
- No utilizar como membrana monocapa
- No utilizar en cubierta ajardinada
- No utilizar en cubiertas que posteriormente vayan a llevar protección pesada
- No utilizar en protección de muros enterrados.

## Limpieza de las herramientas

Con disolvente Disoluais



# Ficha técnica

Reacción al fuego E

Composición Betun modificado SBS con lámina de aluminio gofrado de 80 micras

Resistencia a la tracción longitudinal 400 +/- 200 N/5cm (UNE EN 12311-1)

Resistencia a la tracción transversal 400 +/- 200 N/5cm (UNE EN 12311-1)

Masa nominal 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas > 80°C (UNE EN 1110)

Flexibilidad a bajas temperaturas < - 15°C (UNE EN 1109)

## Rendimiento

1 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup>, más p.p. de soldaduras

## Almacenamiento

En vertical en una sola altura durante 6 meses y con una caducidad limitada en sus rollos originales bien cerrados, almacenando en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

