



PINLURRIS, PINTURA PARA SUELOS DE BASE ACRÍLICA



Description

Pintura a base de resinas sintéticas pigmentadas, de alta calidad, concebida como acabado opcional sobre tratamientos a base de ESLURRIS SINTÉTICO o ESLURRIS ASFALTICO.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como pintura de acabado en ESLURRIS.

Preparación de la superficie

El soporte debe tener adecuada resistencia mecánica, debe estar bien limpio, fraguado, curado, libre de polvo, partículas sueltas, grasas y aceites.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase removiéndolo manualmente o con una batidora eléctrica de bajas revoluciones. 300 a 500 rpm.

-Aplicar con brocha, rodillo, pistola una mano delgada.

-Dejar secar completamente, y aplicar una segunda mano. El tiempo de secado es de unas 12 horas, a 20°C y 65% HR.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo o partículas sueltas.
- No se debe aplicar con previsión de lluvias, heladas o viento fuerte.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad 1,38 Kg./Lt. ± 0,05

Viscosidad 30.000 +- 10.000 mPa.s

Solubilidad soluble en agua

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

Seco al tacto 1 Hora a 20°C/65% de H.R.

Color/es Rojo y verde y otros sobre pedido

Rendimiento

5 m² por kg y por mano, según absorción soporte.

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

