# PAVILAC, REVESTIMIENTO EN BASE A POLIURETANO PARA PROTEGER Y REHABILITAR PAVIMENTOS SINTETICOS




## Descripción

Poliuretano bicomponente para rehabilitación y protección de pavimentos sintéticos (vinilicos, linóleos, etc.) Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorarndo su durabilidad y su aspecto.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorando su durabilidad y su aspecto.

## Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo o de partículas sueltas, y bien seca.


Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

## ¿Cómo se aplica

Preparar la superficie mediante lijado mecánico para dejar limpio y homogeneizado el soporte.
- Dejar secar bien.
- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Mezclar los dos componentes en proporción de 80 partes de componente A por 20 partes de componente B, en peso.
- El mezclado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Aplicar una o dos manos, en el caso de aplicar dos manos se debe dejar secar completamente la primera, para ello deben pasar unas 12 horas a 20º y 65% HR.
- Unicamente mezclar la cantidad a utilizar en el periodo de 2 a 3 horas, una vez pasado este tiempo la mezcla no es válida.
- Aplicar con brocha, rodillo o airless.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas se deben limpiar en fresco con Disolvente P.U.

# Ficha técnica

Aspectobrillante, o satinado

Color/esTransparente

Densidad1,32 kg/lt

Seco al tacto45 minutos a 20ºC y 65% HR

Seco para repintar24 horas a 20ºC y 65% HR

Tiempo Abierto3 horas

Proporción de la mezcla80 A: 20 B

Temperatura de trabajode 8 a 25ºC

## Rendimiento

5 a 6 m2 por litro

## Almacenamiento

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Un año en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes seco sy aireados.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: