

Descripción

Durepox Barrera es un mortero epoxi-cemento autonivelante, ligero de gran adherencia y resistencia, con propiedades micro difusoras de vapor.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Durepox Barrera se aplica en soleras sobre tierra cuando es necesario colocar revestimientos que necesiten una protección adicional frente al vapor, en soleras que no tengan previstas estas barreras, o bien cuando es necesario la aplicación de revestimientos sobre recrecidos cementicios a edades tempranas. (antes de 28 días)

Preparación de la superficie

El soporte para la aplicación debe estar limpio, libre de polvo o partículas sueltas, firme, no disgregable, fisuras y roturas serán previamente reparadas.

¿Cómo se aplica

- Mezclar en primer lugar los componente líquidos.
- Agregar lentamente el componente en polvo.
 - Amasar manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) y paleta helicoidal.
 - Extender el producto con la ayuda de una llana, en un espesor promedio de 2 mm.
 - Una vez extendida se puede pasar un rodillo de púas para ayudar a eliminar el aire.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas se limpian con agua o con disolvente epoxi mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad de la mezcla 1,95 kg/lt

Proporción de la mezcla 4,26 A, 20,1 B, 75,64 C

Resistencia a compresión 7 días 250 kg/cm²

Resistencia a flexión 7 días 90 kg/cm²

Tiempo Abierto 30 minutos

Rendimiento

2 a 3 kg/m²

Almacenamiento

Un año en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

