



EPOAIS PIN, PINTURA EPOXI SUELO



Descripción

Pintura epoxi para suelos en base a resinas epoxi de alto contenido de sólidos, con muy buenas propiedades de resistencias químicas y mecánicas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Adecuado para el pintado de suelos en diversas aplicaciones, como garajes, oficinas, industria, naves, almacenes, etc. No es adecuada para aplicaciones a la intemperie. Puedes consultar aquí como reparar y pintar suelos de garaje.

¿Qué es pintura epoxi para suelos?

Es una pintura pensada en la resistencia y durabilidad. Con nuestra pintura epoxi para suelos conseguirás superficies continuas, lisas y brillantes de fácil limpieza.

La resistencia y durabilidad se la proporciona la resina epoxi, se consigue por adquisición de dureza en la reacción de este polímero frente a catalizadores.

Además de sus características funcionales también es una pintura fácil de personalizar con colores o acabados brillo o mate.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sin grasas, aceites, elementos que perjudiquen la adherencia, morteros y



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



hormigones deben tener un curado de al menos 28 días y no tener humedad de capilaridad. Deben tener una resistencia mecánica adecuada.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.

- Mezclar los dos componentes en la totalidad de los conjuntos o según las proporciones de mezcla (tener en cuenta que la proporción debe ser exacta). La mezcla se puede realizar manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones.
 - Aplicar sobre el soporte con brocha o rodillo.
 - Para la aplicación de la segunda mano se debe esperar entre 8 y 12 horas, para conseguir adherencia química entre las capas.
 - Sobre soportes de hormigón o de mortero aplicar Impridur como imprimación.
 - Es recomendable y en muchos casos imprescindible realizar una preparación mecánica del soporte.
- La aplicación debe realizarse con temperaturas mayores a 8°C y menores a 25°C
- La HR durante la aplicación debe ser menos de 75%

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con Disolvente epoxi mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad Comp. A 1,58 kg/lt, Comp. B 1,032 kg/lt

Tiempo de secado 12 horas

Tiempo Abierto vida de la mezcla 30 a 40 minutos

Color/es blanco

Proporción de la mezcla 85 A, 15 B

Tiempo de habilitación al tránsito 48 horas

Rendimiento


0,5 kg/2 m² en dos manos

Almacenamiento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:



2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

