TEAIS POL SG TOP, Resina para ligar triturados de caucho de color

Descripción

Teais Pol SG Top es un poliuretano alifático monocomponente, de gran adherencia y poder cohesivo.

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se utiliza en la formación de pavimentos de goma para parques infantiles y otras aplicaciones similares.

Preparación de la superficie

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de particulas sueltas, firme y curado.

¿Cómo se aplica

Los triturados a aglomerar deben estar perfectamente secos y limpios, libres de polvo, grasas u otros contaminantes.
- Verter Teais Pol SG Top en un recipiente adecuado para la mezcla homogeneizando con un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado físico durante 2 a 3 minutos, para conseguir una correcta homogeinización.
- La resina reacciona con la humedad.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Debe evitarse que se moje en las primeras 24 horas (lluvia, rocio intenso ..) ya que puede interferir en el curado de la misma.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con disolvente Disolais mientras el prodcuto está fresco.

Ficha técnica

Aspectotranslúcido

Densidad1,02 kg/lt a 25ºC

Viscosidad800 +/- 200 cps

Contenido en solidos100%

Seco al tacto12 horas

Seco para repintar24 horas

Seco totalmente96 horas

Proporción de la mezcla8% en peso

Rendimiento

12% del peso del triturado a ligar.

Almacenamiento

Seis meses en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: