



DUREPOX AUTONIVELANTE SULFORRESISTENTE, Mortero epoxi cemento autonivelante, y sulforresistente



Descripción

Durepox Autonivelante Sulforresistente es un mortero de consistencia fluída basado en resinas epoxi y cementos sulforresistentes, reforzado con fibras de polipropileno.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Durepox Autonivelante Sulforresistente se utiliza para reparaciones que requieren alta adherencia, buenas resistencias mecánicas, resistencia a sulfatos y ambientes marinos.

Preparación de la superficie

El soporte de aplicación debe estar limpio, firme, resistente, libre de polvo o partículas, sustancias contaminantes o que puedan perjudicar la adherencia.

¿Cómo se aplica

Mezclar el componente A+B e incorporar el componente C lentamente.

- A continuación agregar el componente C homogenizando bien.
- La mezcla puede realizarse manual o mecanicamente con batidora de baja velocidad. (300 a 500 rpm)



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:



provista con paleta helicoidal.

- La trabajabilidad puede ser ajustada variando levemente la cantidad de componente C.
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Las superficies de hormigón pueden prepararse preferentemente por medios mecánicos, como lijado, granallado, fresado, para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie con poros abiertos.
- Todas las partes flojas, poco resistentes deben ser eliminadas y reponer con morteros de reparación y grouting.
- No debe aplicarse con temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 30°C.
- Puede ser revestido con resinas después de 24 horas de ser aplicado.
- Tiene alta adherencia en hormigón.
- Puede ser usado en interiores y exteriores.
- Para ser utilizado como barrera temporal de humedad requiere un espesor mínimo de 2 mm.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante antes de que el material endurezca.

Ficha técnica

Adherencia > 4,0 N/mm² (EN 13892-8)

Composición Mortero epoxi-cemento

Densidad de la mezcla 1,95 kg/lit

Espesor Hasta 5 mm

Proporción de la mezcla

Rendimiento

1,8 kg/lit

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

