



Descripción

Gravas de distintas granulometrías obtenidas de trituración de mármoles o granitos, que se utilizan para revestimientos monocapa terminados con áridos proyectados

¿Cuáles son las aplicaciones de

Terminación por proyección en morteros monocapa, con terminación piedra proyectada.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Se aplican por proyección manual sobre morteros monocapa frescos, y una vez que el mortero adquiere cierta resistencia (al cabo de unas horas) se enrasan con la masa mediante una llana, procurando dar homogeneidad a la textura obtenida.

Limpieza de las herramientas

No se aplica

Ficha técnica

Composición minerales, carbonatos cálcicos mayoritariamente.

Densidad Según tipo entre 2,5 y 3,5 g/cm³

Color/es Aproximados según carta

Rendimiento

10 a 12 kg por m².

Almacenamiento

Indefinido



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

