



RELAIS SILOXANO, Pasta de rayar al siloxano para interiores y exteriores



Descripción

Relais Siloxano es un revestimiento pétreo texturado en base a resinas acrílicas al siloxano, y cargas seleccionadas. Es un revestimiento de gran efecto decorativo, impermeable y transpirable.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores. Especial para fachadas, sobre diversos soportes como morteros, hormigones, pinturas, etc.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sin grasas, aceites, partículas sueltas. Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

¿Cómo se aplica


Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)

- Aplicar una capa de imprimación a brocha o rodillo, una o dos manos según absorción del soporte.
- Aplicar con llana de acero inoxidable y una vez extendido el producto, cuando empieza a secar, pasar la



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



llana de forma vertical, horizontal, haciendo círculos o con el dibujo deseado.

- Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Morteros y hormigones con más de 28 días de curado.

- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con condiciones meteorológicas adversas.

Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Morteros y hormigones con más de 28 días de curado.

- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con condiciones meteorológicas adversas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Aspecto mate texturado

Color/esblanco y otros según carta

Densidad 1,9 kg/Lt

Viscosidad 48.000 (+/- 16.000) mPa.s

Rendimiento

F: 2 a 2,5 kg/m²; G: 2,5 a 3 kg/m²

Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y convenientemente protegido de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

