

IMPRIDUR, IMPRIMACIÓN Y **ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE SOPORTES CEMENTOSOS**



Description

Sellador-rehabilitador de dureza superficial, a base de resinas epoxi, concebido para endurecer soleras que presentan deficiencias de microfisuración, agrietamientos, etc. Así como imprimación de los revestimientos a base de epoxi, poliuretano y epoxi-poliuretano.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En soleras de plantas industriales, industria alimenticia, talleres de reparación de vehículos, muelles de carga marítima, hangares, garajes y aparcamientos, fábricas, embotelladoras, envasadoras, locales y tiendas comerciales, como imprimación para aplicación de impermeabilizaciones en soportes de baja porosidad, que requieran un mejor anclaje.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, saneada, libre de grasas, ceras, aceites, manchas, presentándose sin productos de acabado de suelos.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar separadamente ambos componentes.





-Mezclar en volumen 2 partes de componente "A" con 1 parte de componente "B". La mezcla puede hacerse manualmente o mediante mezcladora eléctrica de bajas revoluciones, con paleta helicoidal para evitar la oclusión de aire.

En superficie nueva: aplicar con rodillo de lana, brocha, pistola, en forma directa sobre la solera de hormigón, En interiores basta con una mano.

En superficie vieja: aplicar con rodillo de lana, dos manos mínimo, dejando transcurrir entre capa y capa de 4 a 6 horas.

- -Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos como el granallado, lijado o escarificado con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.
- -La resistencia a compresión de los hormigones para la realización de suelos industriales debería ser de al menos 25N/mm2 y la resistencia a tracción > de 1,5 N/mm2.
- -La humedad superficial del soporte de mortero u hormigón debe ser < del 4%.
- -Si hay humedad del soporte mayor al 4% debe aplicarse una capa de Durepox Autonivelante como barrera de humedad temporal.
- -Las partes flojas, serán eliminadas y se realizarán las reparaciones necesarias para eliminar bacheos, roturas de bordes de juntas, etc. Para ello es adecuado el uso de morteros de reparación y cuando no se pueden tener tiempos de espera se puede utilizar Durepox Autonivelente o Durepox Tixotrópico como morteros de reparación que permiten un rápido revestimiento.
- -Todo el polvo y las partículas sueltas deben ser eliminadas mediante aspirado.

No se debe aplicar la imrpimación en soportes que tengan humedades de capilaridad o presión de vapor elevada, en esta caso es necesario utilizar una barrera temporal de vapor formada por una capa de Durepox Autonivelante.

- -Una vez aplicado el producto debe ser protegido de la humedad y del agua al menos durante las primeras 24 horas.
- -Para la aplicación en exteriores es mejor aplicar con temperaturas descendientes, para evitar la formación de burbujas.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidadcomponente "A": 0,95 Kg./Lt. +- 0,05

componente "B": 0,95 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidad12 +- 2 seg.

Color/esTransparente.

Aspectoacabado liso, duro y brillante.





Tiempo Abierto 6 Horas.

Resistencia a compresión65 N/mm2 la resina

Resistencia a flexión50 N/mm2 la resina

Adherencia> 1,5 N/mm2

Temperatura de trabajode 10 a 30°C

Proporción de la mezcla2: A; 1:B en volumen

Rendimiento

De 6 a 8 m2 por l.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar cerrado, fresco y seco. Sin someter a temperaturas extremas.



