



Descripción

Selladora penetrante de base acuosa que sirve como preparación de soportes nuevos. Facilita y mejora el anclaje del posterior pintado y al mismo momento reduce la cantidad de pintura a emplear. Da a la pintura un aspecto más uniforme.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como preparación de fondos nuevos de recebo, cemento, yeso. Sella y penetra muy bien. Utilizado con lastois en uno de los posibles acabados del sistema de aislamiento térmico para fachadas SATE de TEAIS.

Preparación de la superficie

Debe estar limpia, libre de grasas y seca.

¿Cómo se aplica

Antes de aplicar agitar fuertemente el producto.

Aplicar con brocha o rodillo diluido en proporción de hasta 1:5 con agua.

-Si se utiliza en exteriores no aplicar en previsión de lluvia, vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad 1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosidad 12,5 ± 2,5 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Seco al tacto < 30 min. a 20°C, 65% H. R.

Seco para repintar después de 8 horas a 20°C y 65% HR

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

zzz

Expansión volumétrica

Rendimiento

25 m² por l.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

