MINIO DE CLOROCAUCHO, ANTICORROSIVO EN BASE A RESINAS DE CLOROCAUCHO PARA TERMINAR CON PINTURAS DE CLOROCAUCHO



Description

Minio de clorocaucho es un excelente anticorrosivo para toda clase de estructura metálica, su posterior tratamiento debe ser a base de clorocaucho.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como potente antioxidante en sistemas de clorocaucho, muy adecuado para usos industriales en los que se requieran buenas resistencias mecánicas, buena protección y facilidad de repintado.

Preparación de la superficie

La ideal preparación de la superficie es chorrear hasta el grado SA 2 1/2. De todas formas, si no existe esta posibilidad la superficie debe limpiarse completamente de óxido, grasas, polvo, etc, en lo posible por medios mecánicos.

¿Cómo se aplica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Aplicar preferiblemente a brocha. En caso de utilizar sistemas de pistola con o sin aire, es estrictamente obligatorio proteger la piel y las vías respiratorias mediante el uso de mascarillas especiales.
-Esperar unas doce horas para la aplicación de la capa de terminación con pinturas en base a resinas de clorocaucho.
-Es muy importante hacer una limpieza adecuada del soporte para poder aplicar la imprimación y obtener la mayor eficacia y duración.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad1,53 Kg./L. (+-) 0,05 a 20ºC

Viscosidad11.000 ± 6.000 mPa.s

Conformado27,5 ± 2,5 micras.

Seco al tacto< 1 Hora a 20ºC, 65% Humedad Relativa

Seco para repintar12 horas a 20ºC

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

6 a 8 m2 por l.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad



TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312:Nocivo en contacto con la piel.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

H350:Puede provocar cáncer.

H360Df:Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral).

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H400:Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410:Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH205:Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH208:Contiene productos de reacción de bisfenol A-epiclorihidrina (MW < 700), resina epoxi a base de bisfenol F. Puede provocar una reacción alérgica.