IMPRIMACION XP, IMPRIMACION ANTICORROSIVA EN BASE DE OXIDO DE HIERRO DE SECADO RAPIDO



Descripción

Imprimación antioxidante en base a resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes activos, concebida para proteger todo tipo de superficies suceptibles de corrosión, como los metales ferrosos. Especial para la aplicación a pistola.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza en la protección contra la corrosión en superficies metálicas de estrucuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, etc. Siendo especialmente formulado para la aplicación a pistola. Presenta rápido secado.

Preparación de la superficie

Debe estar limpia sin polvo ni grasas, aceites u otros agentes contaminantes que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el contenido del envase antes de aplicar
-Una vez saneada, seca y libre de óxido totalmente desengrasada se aplica una capa a pistola utilizando como disolvente DISOLUAIS.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Luego de dos horas se puede aplicar una segunda capa de imprimación.
-Dejar transcurrir 4 horas antes de la aplicación de un esmalte sintético de terminación, los esmaltes más adecuados son ESMAIS y ESMAR.

Limpieza de las herramientas

Con disolvente DISOLUAIS mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad1,54 kg/lt +- 0,05

Espesor de pelicula seca35 micras

Seco para repintar4 horas a 20ºC y 65% HR

Sólidos en volumen> 63%

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Color/esrojo y gris

Rendimiento

8 m2 /l película seca de 50 micras.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H340:Puede provocar defectos genéticos.

H350:Puede provocar cáncer.

H372:Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208:Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.