TEAIS CHR, Revestimiento bicomponente efecto barrera

Descripción

Revestimiento bicomponente basado en resinas epoxi y pigmentos inorgánicos con efecto barrera sobre capas de imprimación anticorrosiva.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza en estructuras metálicas en las que es necesario un alto espesor de película seca, para mejorar la protección anticorrosiva del sistema.

Preparación de la superficie

Se utiliza unicamente sobre sistemas antioxidantes basados en resinas epoxi. Esta película debe presentarse limpia, sin polvo, sin grasas, compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Mezclar ambos componentes en proporción 90 A: 10 B
- Una vez meclado debe ser utilizado antes de 4 horas (a 20ºC)
- Aplicar a brocha, pistola, airless o rodillo de pelo corto.
- Transcurridas 24 horas de la aplicación de Teais CHR se procede a aplciar la capa de terminación con un pintura epoxi o de poliuretano. (Epoais D o Poliuretano 80/20)

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian mientras el producto está fresco, con Disolvente Epoxi.

Ficha técnica

Color/esgris

Densidad1,64 kg/lt

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Seco al tacto1 hora a 20ºC

Seco para repintar24 horas a 20ºC

Sólidos en volumen49% +- 1%

Rendimiento

8 m2/lt por mano

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: