EPOAIS D, PINTURA EPOXI SANITARIA



Description

Pintura epoxi de dos componentes a base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple la norma UNE-53550 sobre migración global de residuo en el medio (< 10 mg/dm2) siendo apto para el contacto con alimentos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y alimenticia en general, etc.
No es adecuado para aplicaciones a la intemperie.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Una vez mezclados el producto tiene un tiempo abierto de 5 horas (a 20ºC)(luego continua liquida pero no es recomendable su empleo). Mezclar los componentes en las siguientes proporciones:
en peso: 85 A/15 B
en volumen: 3 A/1 B
Se aplica con brocha y rodillo.
Imprimación con EPOFOS en caso de soportes metálicos e IMPRIDUR para soportes cementosos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente EPOXI.

Ficha técnica

Densidadcomponente "A": 1,45 Kg./Litro a 20ºC/65%
componente "B": 0,95 Kg./Litro a 20ºC/65%

Seco al tacto20 minutos a 20ºC/65%

Seco totalmente18 a 36 Horas a 20ºC/65%

Seco para repintar8 Horas a 20ºC/65%

Punto de inflamación> 15ºC TAG copa cerrada.

Color/esblanco y otros sobre pedido.

Temperatura de trabajode 8 a 25ºC

Rendimiento

7 m2 por kg capa de 50 micras.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: