



PINTIS LISA, PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES



Descripción

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies interiores o exteriores protegidas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.

Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.

Segunda mano sin diluir.

Acabado satinado con ACRILALIS TRASLUCIDO diluida al 30%



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS NORMAL (según soporte).

-Fácil aplicación y lavado.

-Buena brochabilidad y gran poder de cubrición.

-Resistente a los álcalis y al desgaste por abrasión.

-Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

-Puede ser aplicada con air-less.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad 1,6 Kg./Litro ± 0,05

Viscosidad 42.500 ± 7.500 mPa.s

Seco para repintar 8 Horas /50 micras/20°C/65% de H.R.

Aspecto liso y mate.

Color/es blanco nieve.

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

3 m² por kg.

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

