PINTIS PICADA, PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES



Descripción

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies en interiores.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso perliescayola, fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie

Debe de estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.
Primera mano con PINTIS LISA, diluida de 10 al 20% de agua.
Segunda mano con PINTIS PICADA sin diluir.
Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA diluida al 30%
Imprimar con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS (según soporte).

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Aplicación solo en interiores.
-Fácil aplicación y lavado (gran resistencia al frotamiento).
-Resistente a los álcalis y al desgaste.
-Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad1,85 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC

Viscosidad75.000 ± 20.000 mPa.s a 20ºC

Seco para repintar8 Horas /300 micras/20ºC/65% de H.R.

Seco totalmente24 horas

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Color/esSegún carta de colores.

Rendimiento

0,80 m2 por kg.

Almacenamiento

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.