REVETAIS PICADA, PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES



Descripción

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, balcones, medianeras, torreones, cúpulas, etc.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Imprimar con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.
Primera mano con REVETAIS LISA, diluida de 10 al 20% en agua.
Segunda mano con REVETAIS PICADA.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Para la aplicación de la segunda mano debe estar completamente seca la primera.
-No aplicar en previsión de lluvias, fuertes vientos, con heladas, o en condiciones climatológicas adversas.
-Los morteros u hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
-Entonable con TINTAIS y soluble totalmente con agua.
-Gran durabilidad, solidez y estabilidad de color (no amarillea).
-Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
-Rugoso y mate.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto esté fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,74 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC.

Espesor de pelicula seca300 micras.

Viscosidad80.000 ± 15.000 mPa.s

Seco para repintar8 Horas/20ºC/65% de H.R.

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Aspectotexturado rugoso

Color/esblanco y otros según carta.

Rendimiento

0,80 m2 por kg.

Almacenamiento

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: