PROTEFILM AZUL, LACA PELABLE PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE SUPERFICIES NO POROSAS



Descripción

PROTEFILM AZUL es una pintura pelable en base a resinas elastómeras modificadas, que está diseñada para ser
aplicada en superficies y soportes que requieren protección temporal.
PROTEFILM AZUL forma una película contínua que puede retirarse facilmente a modo de film, una vez que la misma
ya no es necesaria

¿Cuáles son las aplicaciones de

PROTEFILM AZUL es adecuado para la protección de superficies de carpintería metálica, aluminio, acero inoxidable, superficies sin poro en general. Protección de cabinas de pintura, protección de superficies para trabajos de pintura o durante trabajos de obra.

Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se aplique PROTEFILM debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partículas sueltas, óxido y bien seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase. -Protefilm se aplica a modo de pintura sobre el soporte limpio y seco, aplicando las manos necesarias para conseguir el consumo indicado, esperando el secado

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

de la mano para dar la siguiente. -La aplicación se realiza con brocha, rodillo o pistola airless. -Se debe esperar al secado total para proceder a retirar el film. - La película debe ser retirada antes de 6 meses en interiores y 2 meses en exteriores.
La película debe ser retirada antes de 6 meses en interiores y 2 meses en exteriores.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpan con disolvente DISOLUAIS

Ficha técnica

Densidad1,1 kg/lt

Color/esazulado

Tiempo de secadoDe 4 a 6 horas a 20ºC y 65% HR

Rendimiento

3 m2 por l.

Almacenamiento

1 año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: