



LACAIS 2C, LACA DE ACABADO POLIURETANICA DE 2 COMPONENTES

Descripción

Producto formulado como laca de acabado en madera a base de poliuretano, de 2 componentes, los cuales deben mezclarse en el momento de su aplicación.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En el acabado resistente y decorativo de maderas en interiores y exteriores, como por ejemplo en bancos, banquetas, pisos, muebles, carpintería, cubiertas de embarcaciones, escaleras, molduras, decorados, estructuras de madera, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, adhesivos, polvo, lisa y convenientemente lijada, previa imprimación.

¿Cómo se aplica

-Remover para homogeneizar bien el contenido del envase.

-Sellar con IMPOLAIS a modo de imprimación.

Dejar secar 30 minutos y lijar para recibir el acabado.

Aplicar dos capas sin diluir mediante brocha, pincel, rodillo o pistola, de LACAIS 2C, dejando secar 2 horas entre capa y capa.

Dejar transcurrir 2 horas desde la primera aplicación si se desea repintar, lijando previamente para mejorar la adherencia.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente P.U. UNIVERSAL.

Ficha técnica



DensidadComponente A: 0,95 Kg/Litro \pm 0,05 a 20°C

Componente B: 1,05 Kg/Litro \pm 0,05 a 20°C

ViscosidadComponente A: 40 \pm 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Componente B: 25 \pm 10 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Seco para repintar2 Horas a 20°C/65% de H.R.

Proporción de la mezcla(barniz/catalizador): 100/50 (en volumen)

Aspectomuy sedoso y semi-mate.

Color/estransparente lechoso.

Rendimiento

8 m² por l.

Almacenamiento

6 meses, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

