PEMAIS, COLA BLANCA DE SECADO MUY RÁPIDO PARA MADERA



Descrição

Producto formulado como adhesivo de dispersión, de excelente calidad, que actúa como cola de color amarillo de gran rapidez de secado, elevada resistencia y ausencia de manchas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para pegar madera, aglomerados, contrachapados de madera, cartón, laminados como formica, etc. Ideal en trabajos de montaje y macizado.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, lisa y perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, rodillo, espátula ó llana.
Aplicar en capa fina sobre una de las superficies a unir a continuación presionar uniformemente contra la otra.
El tiempo de prensado variará según las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente. Lo adecuado es dejar la pieza prensada de 12 a 24 horas.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia (estando fresca), luego recurrir a medios mecánicos (cuando haya secado).

Ficha técnica

Densidad1,05 Kg./Litro ± 0,05

Viscosidad11.500 ± 3.500 mPa.s a 20ºC

Tiempo Abiertode 5 a 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de Presión10 minutos aprox. (banco neumático a 5 Kg./cm2).

Aspectopelícula transparente (una vez seca).

Color/esamarillo claro

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: