



# TAPAPOROS NITRO, TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS NITRO



## Descripción

Producto formulado como tapaporos a modo de imprimación selladora incolora, basada en resinas nitrocelulósicas y concebida para el tratamiento de las superficies de madera, previo al acabado con barniz, laca, esmalte, etc.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En el sellado de poros de toda superficie de madera en puertas, ventanas, armarios, escaleras, pasamanos de escalera, revestimientos y estructuras de madera, pisos, muebles, capialzados.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas ceras, adhesivos, polvo, lisa y convenientemente lijada permitiendo una profunda penetración.

## ¿Cómo se aplica

Homogenizar bien el contenido del envase antes de usar.

-Se aplica con brocha, pincel o pistola (en éste último caso diluido con DINITRAIS), una o dos manos sin diluir, o diluida la primera sobre madera nueva.

Lijar entre capa y capa, dejando secar 30 minutos, mínimo.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Como acabado, sobre TAPAPOROS NITRO STANDARD, se pueden aplicar diversos productos de terminación como barniz, laca, esmaltes sintéticos o pinturas nitrocelulósicas.

-Gran poder de penetración y cubrición.

-Permite ser lijado manual y mecánicamente.

-Lijado después de 30 minutos.

## Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

## Ficha técnica

Densidad 0,92 Kg./Lt. +- 0,05

Vehículo nitrocelulosa y resinas sintéticas.

Aspecto Incoloro una vez aplicado, monocomponente y de aspecto mate.

Seco al tacto < 30 minutos

Seco para repintar 10 horas a 20°C y 65% HR

## Rendimiento

6 m<sup>2</sup> por l.

## Almacenamiento

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

