



PATENTE AF-SP CATAMARÃ• N, PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS



Descripción

PATENTE AF-SP CATAMARAN es una pintura anti-incrustante, autopulimentante para embarcaciones deportivas. La duración con el espesor recomendado es de aproximadamente un año, aumentando el espesor recomendado, se puede prolongar la duración. Cada 6,25 micras corresponde aproximadamente a un mes de duración.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En embarcaciones deportivas.

Preparación de la superficie

No es necesario la utilización de selladora, se puede aplicar directamente sobre la pintura anterior, siempre después de un lavado con agua dulce.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Aplicar mediante sistema Airless.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



No necesita disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAI N hasta un 3%.

-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.

-En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier circunstancia meteorológica adversa.

-Los componentes de la PATENTE AF-SP CATAMARAN están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no contaminación de la fauna y flora marina.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAI N

Ficha técnica

Aspecto satinado

Color/es blanco, negro y según pedido

Sólidos en volumen 38%

Densidad 1,35 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Punto de inflamación superior a 25°C (TAG cerrado)

Seco al tacto < 1 Hora al tacto a 20°C, 65% Humedad Relativa

Viscosidad 165 ± 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Finura 17,5 ± 2,5 micras.

Seco para repintar 6 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Seguridad



Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312:Nocivo en contacto con la piel.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH205:Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH208:Contiene productos de reacción de bisfenol A-epiclorohidrina (MW < 700), resina epoxi a base de bisfenol F. Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

