



Descripción

EPO-BLACK es una brea epoxi que se suministra en color negro. EPO-BLACK es una pintura anticorrosiva para la obra viva, con la gran resistencia química propia de las resinas epoxi, combinada con la excelente resistencia al agua de mar que proporciona la brea; igualmente posee una buena protección catódica.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para todo tipo de embarcaciones, tanto en superficies nuevas como en repintados.

Preparación de la superficie

Sea de nueva construcción o reparación, consulte los sistemas de pintado, pero siempre es necesario, después del chorreo, la aplicación de una protección anticorrosiva con EPOFOS o con EPOZINC.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar separadamente ambos componentes.

-Realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)

-La aplicación es únicamente mediante sistema Airless.

En caso de parcheo la aplicación adecuada es mediante brocha.

No es recomendable el uso de pistola convencional.

No es necesario el uso de disolvente, en caso excepcional, utilizar hasta un 3% de DISOLVENTE EPOXI.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Ficha técnica

Aspectomate

Color/esnegro.

Sólidos en volumen66%

Proporción de la mezcla86 partes en volumen: Componente A

14 partes en volumen: Componente B

o 100 partes en peso: Componente A

1 parte en peso: Componente B

DensidadComponente A: 1,5 Kg/L (+-) 0,05 a 20°C

Componente B: 0,95 Kg/L \pm 0,05 a 20°C

ViscosidadComponente A: 30.000 \pm 10.000 mPa.s a 20°C.

Componente B: 45 \pm 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Tiempo Abierto2 horas

Punto de inflamación25°C (TAG cerrado)

Seco al tacto< 12 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa

Seco para repintar antes de 12 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa

Temperatura de trabajode 8 a 25°C

Rendimiento

4 m² por l.

Almacenamiento

Guardar en sus envases originales y bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

